

Technical Bulletin

Wachsfabrik Segeberg GmbH

Vers. 12.05.2005

Oskar's M-50

Product name: Oskar's M-50 Heavy Duty Buffing And Polishing Compound

General: M-50 is a strong, fast cutting buffing paste to remove coarse marks and scratches from moulds and finished parts. It does not contain wax or silicone and therefore it is recommended for high-temperature and high-pressure machine buffing.

Az M-50 egy erős, gyors polírozó paszta durva jelek és a karcolásokat eltávolítására a formáról és a kész alkatrészekről. Nem tartalmaz viaszt vagy szilikont, és ezért ajánlott a magas hőmérsékletű és magas nyomású gépi csiszoláshoz is.

Composition: M-50 contains comparable coarse aluminiumoxid, biodegradable emulsifiers, petroleum-distillate and water.

Az M-50 tartalmaz durva aluminiumoxidot, biológiailag lebomló emulgeálószerket, kőolaj-desztilátumot és a vizet.

Appearance:	soft, smooth paste
Colour:	white-gray
Odour:	mild petroleum
Specific Gravity:	~ 1.3g/cm
pH-value:	~ 8.0
Grain-Size µm (aprox range):	> 40 - 90
Grain-Size µm (average):	~ 60
Solubility:	partly in hydrocarbons

Packaging: tins à 1 kg - cartons à 6 tins

Storage: M-50 has a shelf life of at least 24 month if stored in its original, unopened containers in a dry and cool place. Avoid freezing and prolonged temperatures above 30 °C (86 °F).

Az M-50 eltarthatósági ideje legalább 24 hónap az eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz és hűvös helyen tárolva. Kerülje a fagyasztást és a hőmérséklet ne haladja meg tartósan a 30 °C-t. (86 °F).

Comments: M-50 is one component of OSKAR'S MOULD RELEASE AND MAINTENANCE SYSTEM. More detailed information regarding this system can be supplied upon request. This documentation describes the application of M-50 as well as the other parts of this system.

Note: For complete Safety Data Sheet, please contact our distributor.

The data given above are based on current knowledge and experience. The data do not signify any warranty.

Wachsfabrik Segeberg GmbH, Asternweg 11,23795 Bad Segeberg, Germany * Telefon: +49 4551 3072 * Fax: +49 4551 3074