

**Termékleírás:**

A Marbocote® 625X ECO a gélezett, üvegszál erősítésű poliészter és vinilészter termékek gélezett szerszámból való kivételét segíti. A Marbocote 625X ECO ideális a magassfényű termékek gyártásához. A Marbocote 625X ECO mikrokristályos viasz és polimer gyanta keveréke. A termék könnyen alkalmazható és többszörös leválasztást biztosít. A Marbocote 625X ECO ugyanúgy alkalmazható, mint egy viaszoldat. A Marbocote 625X ECO jól látható filmet képez a szerszám felületén, ez biztosítja, hogy a felhasználó egyenletes bevonatot hozhasson létre. A film könnyen polírozható, magassfényű, tartós bevonatot képez, amely többszörös leválasztást tesz lehetővé.

**Előnyei:**

- Könnyen felhordható
- Látható filmet képez
- Könnyen polírozható
- Magas fényű (kiemelten)
- Többszörös leválasztást biztosít
- Nincs erős szaga
- A fényét kiválóan őrzi
- Minimális áthelyeződés

**Fizikai tulajdonságok:**

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Megjelenés     | - Tejszerű folyadék              |
| Szag           | - Szénhidrogén                   |
| Sűrűség        | - 0.763 g/cm <sup>3</sup>        |
| Lobbanáspont   | - 28 °C                          |
| Oldószer       | - Alifás szénhidrogén            |
| Kiadósság      | - 15 – 20 m <sup>2</sup> / liter |
| Felhasználható | - Egy évig                       |
| Raktározás     | - Tűzveszélyes                   |

**Megjegyzés:** A Marbocote 625X ECO polimer gyanta tartalma reagál a nedvességgel. Kérjük a tároló edény használat utáni lezárását. A terméket használat előtt mindig jól fel kell rázni!

Új, porózus, vagy sérült szerszámok esetén először mindig a Marbocote RS415 ECO-t kell használni, és csak azután a Marbocote 625X ECO-t. Az alkalmazáshoz olvassa el a Marbocote RS415 ECO technikai adatlapját

**ALKALMAZÁS:**

Kérjük, hogy olvassa el a biztonságtechnikai adatlapot!

Ha szükséges, akkor a szerszám a kívánt fokozatig fényezhető. Az első réteg viaszbázisú formaleválasztó felhordása előtt az előző formaleválasztót gondosan el kell távolítani a Marbocote Mould Cleaner-rel. A Marbocote 625X ECO alkalmazható egy féligáteresztő formaleválasztóra lemosás nélkül. A szerszámnak tisztának és száraznak kell lennie. Új szerszám, vagy javított felület esetén először a Marbocote RS415 tömítő alapozót kell használni. A szerszám tisztítását és a formaleválasztó felhordását jól átszellőztetett helyen kell végezni.

1. Jól rázzuk fel az anyagot!
2. Hordjuk fel a Marbocote 625X ECO-t egy tiszta, száraz ronggyal.
3. A frekventált helyeket töröljük át ismét a Marbocote 625X ECO-val átítatott ronggyal.
4. A film lassan elszűrül (mint a viasz)
5. Ellenőrizzük, hogy a film mindenütt egyenletesen takar-e. Szükség esetén ismételjük meg a felhordást.
6. Jellemzően 15-20 perc alatt a Marbocote 625X ECO megszárad.
7. Tiszta ronggyal polírozzuk magassfényűre a filmet. Ne használjunk kemény gumit. A frekventált helyekről a viasz könnyen letörlődik. A mechanikus polírozás nem javasolt, mert a terméken "száraz foltok" keletkezhetnek.
8. Ismételjük az 1-7 lépéseket háromszor.
9. Hagyjuk 20 percig keményedni a réteget.
10. Kezdődhet a munka.

**Visszajavítás:**

Ha a termék kiszedése kezd nehezebbé válni, akkor alkalmazzuk a Marbocote 625X ECO-t egy alkalommal a fent leírt módon.

**Note:** The user will determine the suitability for use of this product. The recommendations / data given above are based on information we believe to be accurate. They are intended to be used only as a guide for selection for end-use evaluation and do not constitute a product specification. Marbocote cannot assume responsibility for results obtained by use of this product as we have no control over end-use applications or handling. Marbocote therefore specifically disclaims any damage or loss of any kind in relation to the use of this product.