

Műszaki Adatok

E-üvegből készült vágott üvegszálás porkötéses és emulziós üvegpaplan (Kínai import)

Adat	EMC225	EMC300	EMC375	EMC450	EMC600
Súlyeloszlás (g/m ²)	225	300	375	450	600
Átlagos súlytűrés arány (%)	±12	±10	±10	±10	±8
Egyedi súlytűrés arány (%)	±20	±15	±15	±15	±15
Égési veszteség (%)	2~ 8	2~8	2~ 8	2~8	2~8
Nedvességtartalom (%)	<0.20(poros) <0.50(emulziós)	<0.20(poros) <0.50(emulziós)	<0.20(poros) <0.50(emulziós)	<0.20(poros) <0.50(emulziós)	<0.20(poros) <0.50(emulziós)
Szakítószilárdság (N/150mm)	≥ 40	≥ 60	≥ 60	≥ 60	≥ 80